



Classic Coloroil lasur er en lys, vannbasert beis som legges på gulvet før lakking. Gjør at gulvet beholder sin hvite, "nyslipte" patina. Classic Coloroil lasur inneholder lysfilter som forhindrer at UV-stråler trenger ned til treverket med påfølgende gulning som resultat. Anbefalt etterbehandling etter påføring er overlakking med minst 3 strøk Classic Uretan lakk.

**Påføring:** Underlaget må være helt rent og fritt for skitt, støv og rester etter fett og såpe. For et ekstra optimalt resultat anbefales vannbeising og nedpusning av gulvet med sandpapir/slipenetting P150 før behandling. Produktet påføres 4-5 bordganger i hele rommets lengde. Ta et overblikk og sjekk at resultatet er jevnt og uten dammer og ubehandlede partier. Deretter behandles 4-5 nye bordganger osv inntil hele gulvflaten er behandlet. Det er viktig at hele flaten er jevn og ensartet før overlakking påbegynnes.

**Overlakking:** Etter at Classic Coloroil er fullstendig tørr påføres 2 strøk Classic Uretan lakk *uten* mellomsliping. Deretter skal flaten nedpuskes med sandpapir/slipenetting P120 og støvsuges omhyggelig før tredje strøk påføres.

**Basisfarge:** Hvit. **Andre farger:** Kan brekkes etter ønske.

**Bruksområde:** Tregulv av gran, furu og annet nåletré. For bruk på løvtre må benyttes Classic Coloroil ferniss.

**Anbefalt påføringsverktøy lasur:** Pensel eller påstryker.

**Anbefalt påføringsverktøy lakk:** Classic lakkrulle eller annen korthåret filtrulle..

**Tørketid:** 4-5 timer

**YL-gruppe:** 00

**Oppbevaring:** Tørt og kjølig. Tåler ikke frost.

**Holdbarhet:** 6-8 måneder i uåpnet originalemballasje

**Emballasje størrelser:** 1 og 5 liter kanner

**Rekkevne:** 7-8 m<sup>2</sup> pr liter

**Rengjøring av påføringsverktøy:** I rennende lunkent vann.

**Andre anbefalinger:** Omrøres/-rystes omhyggelig før bruk. Helles over i bølge/plastkar før bruk. Påse at det ikke ligger igjen produktrester i kannen. Ved behandling av større flater bør produktet omrøres innimellom under bruken. Ulike produksjonsnumre blandes før bruk. Slipestøv kan under visse omstendigheter være brannfarlig og bør derfor alltid oppbevares brannikkert. Bruk godkjent åndedrettsvern under lakking. Se produkt-datablad for Classic Uretan lakk for anbefalinger.

Produsent:



Smestadveien 5, 0376 Oslo Tlf: 22 92 45 45 - Fax: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

[www.gulvkompaniet.no](http://www.gulvkompaniet.no)